


品質管理等に係る試験成績書

(じゅうたん等)

防災協試第 EOI-20044 号

令和 2年 2月 26日

匠 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 鷺坂長美令和2年2月21日付で受けました試料の試験結果は、下記のとおりです。
ので、通知します。

記

試験依頼の目的	使用中又は市販中の防災物品の性能確認		
じゅうたん等の種類	人工芝	素材・混用率 (パイル)	ポリエチレン 66% ポリプロピレン 34%
登録試験番号	----		
製造ロット番号	8888	パイルの形状 (高さ)	カット (30.0 mm)
商品名又は銘柄	人工芝30mm 極		

試験項目		残炎時間 (秒)	炭化長 (cm)	適合区分	適合
試験No.					
縦方向	1	0	5	消防法施行規則第4条の3の基準を適用 合格基準 残炎時間 20秒以下 炭化長 10cm以下	
	2	0	4		
	3	0	5		
横方向	1	0	5		
	2	0	5		
	3	0	5		

備考

注 試験成績書を複写したものは、無効とする。